




KÖSTER BD Flex-Band K 120

Технічна карта В 931

Видана: 01.06.2015

- CE сертифікований відповідно до ETAG 022 як частина системи KÖSTER BD

Високоеластична, гумоподібна стикувальна стрічка

 2007-CPR-E.4241-I/2013	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 В 931 ETAG 022-1 Герметизація у поєднанні з захисним шаром для використання в вологих зонах ETA-09/0199
	Категорія 1: 0,4 мм Категорія 2: $\geq 0,5$ Мпа Категорія 2: водонепроникна Категорія 2: водонепроникна Категорія 2: $\geq 0,5$ Мпа Категорія 2: $\geq 0,5$ Мпа Категорія 2: $\geq 0,5$ Мпа
Здатність перекривати тріщини Адгезія З'єднання над тріщиною Водонепроникність проходки Термостійкість Стійкість до води Стійкість до лугів	

KÖSTER BD Flex-Band K 120 під час монтажу, розміщується над з'єднаннями або тріщинами, при цьому двосторонній край тканини розташовується в центрі у поверхневій гідроізоляції. Еластична пластикова смужка залишається вільною і, що таким чином, дає можливість поглинати рухи будівлі.

З'єднання та тріщини, шириною понад 3 мм повинні бути заздалегідь попередньо заповнені відповідним матеріалом (наприклад, за допомогою KÖSTER Joint Filler FS-V або FS-H), або заповнені еластичною смолою (наприклад, KÖSTER KB-Pur IN 2).

Упакування/ Форма поставки

В 931 010	Рулон 10 м , 0,6 мм x 120 мм
В 931 050	Рулон 50 м , 0,6 мм x 120 мм

Зберігання

Зберігати при кімнатній температурі в сухому місці, принаймні протягом 24 місяців.

Тотожні продукти

KÖSTER BD 50 Voranstrich	Art.-Nr. B 190 005
KÖSTER BD 50	Art.-Nr. B 290 010
KÖSTER BD Flexkleber	Art.-Nr. B 540 025
KÖSTER BD Innenecke	Art.-Nr. B 932 001
KÖSTER BD Außenecke	Art.-Nr. B 933 001
KÖSTER BD Wandmanschette	Art.-Nr. B 934 001
KÖSTER BD Bodenmanschette	Art.-Nr. B 935 001
KÖSTER IN 2	Art.-Nr. IN 220
KÖSTER Fugenspachtel schwarz	FS-V Art.-Nr. J 231 004
KÖSTER Fugenspachtel schwarz	FS-H Art.-Nr. J 232 004
KÖSTER Dachflex	Art.-Nr. R 260 020
KÖSTER NB Elastik grau	Art.-Nr. W 233 033
KÖSTER NB Elastik weiß	Art.-Nr. W 234 033
KÖSTER KBE-Flüssigfolie	Art.-Nr. W 245
KÖSTER Bikuthan 2K	Art.-Nr. W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K	Art.-Nr. W 251 030
KÖSTER Deuxan Spachteldicht	2K-Art.-Nr. W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional	Art.-Nr. W 256 032

Властивості

Тонка, високоякісна стикувальна стрічка, високореластична. Для влаштування з'єднання поверхневої ізоляції на ділянках, чутливих до розтріскування. KÖSTER BD Flex-Band K 120 показує відмінну стійкість до розбавлених кислот, лугів та солевих розчинів.

Технічні дані

Ширина середньої зони	70 мм
Зовнішня ширина	120 мм
Товщина стрічки	0,6 мм
Колір	зелений
Міцність на розрив	2,50 bar
Поведінка під впливом озону	стабільний (рівень 0)
Поведінка під впливом УФ	стабільний (клас 3 - 4)
Опір тиску вод	до 1,5 bar
Термостійкість	- 3 °C до + 90 °C

Сфера застосування

Для однорідного стикування поверхневої гідроізоляції (напр. KÖSTER BD 50, KÖSTER NB Elastik, KÖSTER Dachflex) у місцях, що підлягають розтріскуванню.

Для герметизації конструкційних швів у ванних кімнатах, вологих приміщеннях, на балконах тощо ...

KÖSTER BD Flex-Band K 120 використовується в системі KÖSTER BD-System, відповідно до ETAG 022, в якості герметизуючої стрічки у примиканнях стін / підлоги, або в кутових областях.

Нанесення

основу, попередньо прогрунтувати праймером KÖSTER BD 50 Voranstrich .Після періоду очікування мін. 3 години, наноситься перший шар KÖSTER BD 50. KÖSTER BD Flex-Band K 120 вставляється і втикається в зоні примикання стіну / підлоги, або в кутових зонах у перший повністю свіжий шар KÖSTER BD 50 . Після того як перший шар висохне, двосторонній ремінь тканини знову обробляється, шляхом нанесення другого шару KÖSTER BD 50, так що стрічка робиться повністю інтегрована в поверхневу гідроізоляцію.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середні значення, отримані в певних умовах. Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальність за правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії недійсні.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu

Ексклюзивний представник в Україні ТЗОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 www.koster.ua