



KÖSTER Bitumen-Emulsion

Захисне гідроізолююче покриття, без запаху та розчинників

Властивості

Рідка бітумна емульсія, без запаху і розчинників, з відмінними адгезійними властивостями на сухих і вологих мінеральних основах.

Технічні дані

Вміст твердих речовин	60 %
Показник рН	10,5
Час висихання (20 °C)	24 години
Нанесення наступного шару (20 °C)	3 - 4 години

Застосування

Як ґрунтовка під самоклеючі мембрани **KÖSTER KSK-Dichtungsbahnen** та бітумні покрівельні та гідроізоляційні покриття, напр. **KÖSTER Bikuplan**, **KÖSTER Bikuthan®**, **Deuxan®**, в якості гідроізоляційного та захисного покриття для бетону та інших мінеральних основ, а також балконів, терас, тощо.

Нанесення

Для виконання гідроізоляції **KÖSTER Bitumen-Emulsion** слід наносити в нерозведеному виді, за одну або дві робочі операції за допомогою пензля, щітки, валика або розпилювача. Перший ґрунтуючий шар допускається розвести водою в пропорції 1:1÷1:5. Як ґрунтовка під бітумні мембрани або бітумні мастики наноситься в один шар, з попереднім розведенням водою в пропорції 1:1÷1:5.

Витрати

Близько 80-100 г/м² в якості ґрунтовки.

Близько 200-300 г/м² в на один шар покриття

Очищення інструментів

Негайно, після використання промити з водою. Сухий залишок матеріалу можна видалити за допомогою універсального очищувача **KÖSTER Universalreinige**.

Упакування / Форма поставки

W 190 030 30 кг / Відро

Зберігання

Зберігати в прохолодному, захищеному від морозу місці.

Термін зберігання – 12 місяців в оригінальному, щільно закритому упакуванні.

Схожі продукти

KÖSTER Spezial-Fugenband	Art.-Nr. J 870 010
KÖSTER KSK ALU Strong	Art.-Nr. R 817 105 AS
KÖSTER Fixband 10 ALU	Art.-Nr. W 810 AL
KÖSTER Fixband-Vlies	Art.-Nr. W 815 015 F
KÖSTER Fixband 15 DS	Art.-Nr. W 815 020 DS
KÖSTER KSK ALU 15	Art.-Nr. W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	Art.-Nr. W 815 105
KÖSTER KSK DS 15	Art.-Nr. W 815 105 DS
KÖSTER Universalreiniger	Art.-Nr. X 910 010

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середні значення, отримані в певних умовах. Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальність за правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії недійсні.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул.Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 www.koster.ua