



## KÖSTER Sperrmörtel

Технічна карта W 530 025

видання: 29.01.2018

Звіт про випробування RCC N 141-3-81; Тест на ідентифікацію характеристики продукту відповідно до BDS EN 1015, частини 10, 11, 18, 21

### Ремонтна гідроізоляційна штукатурка

	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 W 530 EN 998-1:2010 <b>Normalputzmörtel (R)</b> EN 998-1:2010 ZA.1
	Міцність на стиск, через 28 днів CS IV Капілярне водопоглинання W0 Адгезія $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ тип руйнування A/B Насипна щільність сухої суміші 1,50 - 1,80 кг/дм <sup>3</sup> Глибина водопроникнення NPD Коефіцієнт паропроникності води $\mu \geq 20$ Вогнестійкість A1

**KÖSTER SB-Haftemulsion.** Розчин надається для нанесення на протязі близько 3 годин. Процес нанесення відбувається із звичайними інструментами для кладки. Допускається нанесення без додавання KÖSTER SB-Haftemulsion, в цьому випадку слід додати 1 літр води.

**Встановлення заокруглень (в зоні під тиском):** ґрунтуючий шар з KÖSTER NB 1 grau (витрати: бл. 4 кг / м<sup>2</sup>). Через бл. 24 годин, виконати кутове заокруглення (довжина основи бл. 4 - 6 см) за допомогою KÖSTER Sperrmörtel (до 25 кг KÖSTER Sperrmörtel додати 2,5-3,0 л води + 800 мл KÖSTER SB-Haftemulsion). Ще через 24 години очікуванн, відбувається нанесення бітумних товстошарових покриттів (наприклад, KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht).

#### Витрати

бл 1,8 кг / л порожнини; бл. 18 кг / м<sup>2</sup> на 1 см товщини штукатурки; приблизно 2,5 кг / м. заокруглення

#### Очищення обладнання

Негайно після використання промити з водою.

#### Упакування/Форма поставки

W 530 025

паперовий мішок 25кг

#### Зберігання

Термін зберігання в сухому місці не менше 6 місяців.

#### Заходи безпеки

Одягати захисні рукавички та захисні окуляри.

#### Схожі продукти

KÖSTER Hydrosilikatkleber SK	Art.-Nr. M 170 020
KÖSTER Sanierputz grau	Art.-Nr. M 661 025
KÖSTER Sanierputz weiß/schnell	Art.-Nr. M 663 030
KÖSTER Sanierputz weiß/leicht	Art.-Nr. M 664 025
KÖSTER Hydrosilikatplatte	Art.-Nr. M 670
KÖSTER Dachelastik	Art.-Nr. R 238 015
KÖSTER Dachflex	Art.-Nr. R 260 020
KÖSTER Kellerdicht-Verfahren	Art.-Nr. W 219
KÖSTER NB 1 grau	Art.-Nr. W 221 025
KÖSTER NB 2 weiß	Art.-Nr. W 222 025
KÖSTER NB 1 schnell	Art.-Nr. W 223 025
KÖSTER NB 4000	Art.-Nr. W 236 020
KÖSTER KBE-Flüssigfolie	Art.-Nr. W 245
KÖSTER Bikuthan 2K	Art.-Nr. W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1K	Art.-Nr. W 251
KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht	Art.-Nr. W 252 032
KÖSTER Deuxan Professional	Art.-Nr. W 256 032
KÖSTER SB-Haftemulsion	Art.-Nr. W 710

#### Властивості

Водонепроникна ремонтна та гідроізоляційна штукатурка, з дуже гарною адгезією навіть у старих будівлях. З додаванням емульсії KÖSTER SB можна використовувати як суміш РСС.

#### Технічні дані

Свіжий будівельний розчин	бл. 1,8 кг / л
Міцність на стиск (через 24 год..)	> 10 N / мм <sup>2</sup>
Міцність на стиск (через 7 днів)	> 18 N / мм <sup>2</sup>
Міцність на стиск (через 28 днів)	> 35 N / мм <sup>2</sup>
Міцність на згин (через 24 год.)	> 2,5 N / мм <sup>2</sup>
Міцність на згин (через 7 днів)	> 4 N / мм <sup>2</sup>
Міцність на згин (через 28 днів)	> 6 N / мм <sup>2</sup>
наступне перекриття	через бл. 24 години
Е-Модуль	бл. 19.000 N / мм <sup>2</sup>
Адгезія	> 1,5 N / мм <sup>2</sup>

#### Застосування

Застосовується при ремонтних роботах та при влаштуванні гідроізоляції. Утворення бар'єрних штукатурок. Для ремонту бетону. Компенсація нерівностей або стиків на поверхні перед нанесення товстошарових бітумних покриттів, також на ділянках, що піддаються дії води під тиском. Виготовлення тискових каналок, в зонах підвищеного водяного навантаження, на ділянці стіна / підлога, перед нанесенням товстошарових бітумних покриттів (KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht, KÖSTER Deuxan Professional, KÖSTER Bikuthan 1K und 2K) і мінеральних покриттів (KÖSTER NB-Schlämmen, KÖSTER Kellerdicht-Verfahren тощо.).

#### Основа

Міцна і чиста, очищена від олії та жиру. Можна застосовувати на всіх мінеральних підкладках. Перед нанесення продукту напр. у підвалі чи на зовні, основу покрийте KÖSTER NB 1 grau (витрати: бл. 4 кг / м<sup>2</sup>). При оштукатурюванні поверхні, попередньо рекомендується нанести штукатурне покриття бар'єрної суміші KÖSTER Sperrmörtel та емульсії KÖSTER SB (з додаванням 25% до води для замісу).

#### Замішування

Змішати 25 кг KÖSTER Sperrmörtel і 2,5 - 3,0 л води + 800 мл

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середні значення, отримані в певних умовах. Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальність за правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії недійсні.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu  
 Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул.Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 www.koster.ua